




SOLUBILITA' a 80°C in g/l	POTERE MIGRANTE	LUCIDA		ACCIA		LAVAGGIO 40°C		LAVAGGIO A SECCO	SUDORE ACIDO		SUDORE ALCALINO		DECATIZZO	SFREGAMENTO		FERRO CALDO		FOLLATURA LEGGERA ALCALINA	FOLLATURA LEGGERA ACIDA	GRUPPO TINTORIALE
		1/6 1/1 2/1		N W O C O	A C C I A	N W O C O			N W O C O		N W O C O			SECCO UMIDO		IMM. DOPO 4h				

0,2 %

1,5 %



Flavine
8G

30	3	-	5	4	-	5	5	-	5	5	-	-	-	-	-	-	-	I/II
		3	3/4	5	5	3	2/3		3	2								
		3/4	3/4	5	5	3	2		3	2								

L.Yellow
CS-GR 200%

40	5	5	4	3/4	4	4	4	4	4	4	4/5	4	3/4	4	4	4	II
		5/6	3/4	5	4	3	2/3	4	4	4	4	4	4	2/3	4	2/3	
		6	4/5	5	5	4	3/4	4	4	3/4	4	4	4/5	4/5	4/5	4/5	

Yellow
CS-E

50	4	5	4/5	4	4/5	4	4	4/5	4	4	5	4	3/4	3/4	4	3/4	III
		6	4/5	4/5	4/5	4	4	4/5	4	4	4	4	4	3	4	3	
		6/7	4/5	4-5	4-5	4/5	4/5	4	4/5	4	4	4/5	4/5	4/5	4/5	4/5	

Orange
E NEW

45	3	4	4	4	4	4	3/4	4	4	3/4	4/5	3	3	2/3	2	2/3	II
		5	3/4	3/4	4	2	2	4	2	2	3/4	5	2	1/2	4	4/5	
		5/6	4/5	4	4	4/5	4/5	4	4/5	4/5	4	5	4	4/5	4/5	4/5	

Scarlet
GL

60	3	4/5	5	4/5	4	4/5	4/5	4/5	4/5	4/5	4	4	4/5	3/4	4	3/4	IV
		5	5	4/5	4	5	4/5	4/5	4/5	4/5	3/4	4	4/5	4	4	4/5	
		5/6	5	4/5	4	5	4/5	4/5	4/5	4/5	3/4	4/5	4/5	4/5	4/5	4/5	

Brill. Red
RB 400%

60	3	1	5	4/5	-	5	5	3/4	5	5	5	-	-	-	-	-	I/II
		2	4/5	5	-	4/5	4/5	3/4	4/5	4/5	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	
		2/3	4/5	5	-	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	

Red
HSG Conc.

25	2	1/2	4/5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3/4	3/4	3/4	3/4	IV
		3	4/5	5	4	4	4	4	4	4	3	4	3/4	3/4	3/4	3/4	
		3/4	4/5	4	4	4	3/4	4	4	4	3	5	3	3	3	3	

L.Red
FB

50	4	3/4	4/5	3/4	4/5	4/5	4	4/5	4	4	5	4	1	4	4	4	II
		5	4	4	4	4	3	4/5	4	4	4	4/5	3	2	2	2	
		6	5	4	4	4/5	3/4	4/5	4/5	3/4	4	4/5	4	4/5	4/5	4/5	

L.Red
HB Conc.

45	4/5	5/6	4	3	4/5	4	4	4	4	4/5	4/5	4/5	3	3	3	3	II
		6	3/4	3/4	4/5	3/4	3	4	3/4	3	5	5	3	3	3	3	
		6/7	4	4	4	4	3/4	4	3/4	4	4	4/5	4/5	4/5	4/5	4/5	

Brill.Red
M3BN Conc.

50	2	3/4	4/5	4	4/5	4	4	4/5	4	4	4/5	4	4	3/4	4	3/4	IV
		4/5	4/5	4/5	4/5	4	3/4	4/5	4	4	3/4	4	4	4	4	4	
		5	4/5	4	4	4	3/4	4/5	4	4	3/4	4	4	4	4	4	

Violet
FBL

90	3	6	5	5	4	5	5	4/5	4/5	4/5	4	4	3	4	4	4	V
		7	4	5	4	4	4	4/5	4	4	4	4	2	4	4	4	
		7/8	4/5	5	4	4	4	4/5	4	4	4	4	4	4	4	4	

Brill.Blue
AN

50	2	3/4	4/5	4	4/5	4	4	4/5	4/5	4/5	4	4	4	3/4	4	3/4	II
		4/5	4/5	4/5	4/5	4	3/4	4/5	4/5	3/4	4	4	4	4	4	4	
		5	4/5	4	4	4	3/4	4/5	4/5	3/4	5	4	4	4	4	4	

LANA /
POLIAMMIDE

Nearmil

dyestuffs

Nearchimica.it





SOLUBILITA' a 80°C in g/l	POTERE MIGRANTE	LEUCO	ACCIA	LAVAGGIO 40°C	LAVAGGIO A SECCO	SUDORE ACIDO	SUDORE ALCALINO	DECATIZZO	SFREGAMENTO	FERRO CALDO	FOLLATURA LEGGERA ALCALINA	FOLLATURA LEGGERA ACIDA	GRUPPO TINTORIALE
		1/6 1/1 2/1	N W C O	N W C O		N W C O	N W C O		SECCO UMIDO	IMM. DOPO 4h			

0,2 %

1,5 %

L.Blue
FRN u.c.

50	4	4 5 5/6	3/4 3 3/4	2/3 3 3/4	4/5	3/4 2/3 3	3/4 2/3 2/3	4	4 3/4	4 4/5	3 2 3/4	3 2 4	II
----	---	---------------	-----------------	-----------------	-----	-----------------	-------------------	---	----------	----------	---------------	-------------	----

Blue
AP-6B New

45	3	2 3 3	4/5 4/5 4/5	4/5 5 5	4	4 4/5 5	4 4/5 4/5	4	4/5 3/4	4 5	3/4 4/5 4	3 4 4	IV
----	---	-------------	-------------------	---------------	---	---------------	-----------------	---	------------	--------	-----------------	-------------	----

Blue
FGL

50	4	5 6 6/7	4 3/4 4	4 3/4 3	4/5	4 3/4 3/4	4 3 3	3/4	4 3/4	4 5	3 3 3	3 3 3/4	II
----	---	---------------	---------------	---------------	-----	-----------------	-------------	-----	----------	--------	-------------	---------------	----

L.Blue
2G Conc.

60	4/5	4/5 5/6 6	4 3/4 4	3 3/4 3	4/5	4 2/3 2/3	3/4 2/3 2/3	4	4/5 3/4	3 5	3 3 3	3 2 4	II
----	-----	-----------------	---------------	---------------	-----	-----------------	-------------------	---	------------	--------	-------------	-------------	----

Blue
AP-5R

40	3	- 5 6	4 3/4 4	4/5 4/5 4	4/5	4/5 3/4 3/4	4/5 3 3	3	4/5 3/4	4 5	3/4 3/4 3	3/4 3 3/4	IV
----	---	-------------	---------------	-----------------	-----	-------------------	---------------	---	------------	--------	-----------------	-----------------	----

Navy Blue
C-2R

40	4	2/3 3/4 3	4 3 3/4	3 4/5 3/4	4	3/4 3 2/3	3/4 2/3 2	4	4 3	3 4	4 4 4	4 4 4	I
----	---	-----------------	---------------	-----------------	---	-----------------	-----------------	---	--------	--------	-------------	-------------	---

Navy Blue
PVSLC

35	3	2 3/4 4/5	4 4 4/5	4 3/4 4	5	4 3/4 4	4 3/4 3/4	5	4 3	4 4/5	3/4 4 4	3/4 3/4 3/4	III
----	---	-----------------	---------------	---------------	---	---------------	-----------------	---	--------	----------	---------------	-------------------	-----

Turquoise
B-G

50	3	4/5 5 5	5 5 4/5	4/5 4/5 4/5	4	4/5 4/5 4/5	4/5 4/5 4	4	4 3/4	4 4/5	4/5 4/5 4	4 4 4	IV
----	---	---------------	---------------	-------------------	---	-------------------	-----------------	---	----------	----------	-----------------	-------------	----

Green
FGN AC

40	3	5 6 6/7	4 4 4/5	4 4/5 4/5	4/5	4 4 4/5	4 3/4 3/4	4	4/5 3/4	2B 4/5	3/4 4 4	3/4 3/4 4	II
----	---	---------------	---------------	-----------------	-----	---------------	-----------------	---	------------	-----------	---------------	-----------------	----

Green
FJ 400%

50	3	2 2/3 3	4 4 4/5	3/4 4/5 5	4	4 2/3 4	4 2 3/4	4	4/5 4	4 5	2 4 5	4 3 4/5	I
----	---	---------------	---------------	-----------------	---	---------------	---------------	---	----------	--------	-------------	---------------	---





SOLUBILITÀ a 80°C in g/l																							
POTERE MIGRANTE		L		A		LAVAGGIO 40°C		LAVAGGIO A SECCO		SUDORE ACIDO		SUDORE ALCALINO		SFRIGAMENTO		FERRO CALDO		FOLLATURA LEGGERA ALCALINA		FOLLATURA LEGGERA ACIDA		GRUPPO TINTORIALE	
1/6 1/1 2/1		N W O C O		N W O C O		N W O C O		N W O C O		N W O C O		N W O C O		SECCO UMIDO		IMM. DOPO 4h		FOLLATURA LEGGERA ALCALINA		FOLLATURA LEGGERA ACIDA		GRUPPO TINTORIALE	

LANA /
POLIAMMIDE


Nearmil

dyestuffs

nearchimica.it


Black HVLC

35	2/3	-	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	3/4	4	4	4/5	4	4	III
----	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----	---	---	-----	---	---	-----



Black MBG

35	3	-	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	III IV
----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----------



Black 2BN


45	2	-	4/5	4/5	4/5	4/5	4	4	4	4	4	4	4	4	2/3	4	4	4	3/4	3/4	2/3	2/3	4	4	IV
----	---	---	-----	-----	-----	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	-----	---	---	---	-----	-----	-----	-----	---	---	----



DPA - su NYLON, ottimo potere equalizzante

Yellow DPA

30	4	4/5	3/4	4/5	-	3/4	3/4	5	4/5	4/5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	I
----	---	-----	-----	-----	---	-----	-----	---	-----	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---



Red DPA

15	4/5	4/5	3	4/5	-	3/4	3	4/5	4/5	4/5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	I/II
----	-----	-----	---	-----	---	-----	---	-----	-----	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	------



Blue DPA

15	4/5	6	3	4/5	-	3/4	3	5	4/5	4/5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	I/II
----	-----	---	---	-----	---	-----	---	---	-----	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	------



I toni visualizzati dalle cartelle colori in formato elettronico sono puramente indicativi

